

PVC KLEBER



PVC KLEBER GRIFFON WDF-05

SEHR SCHNELLER, THIXOTROPER, BLAU-EINGEFÄRBTES PVC-KLEBSTOFF. GEEIGNET ZUM KLEBEN VON ROHREN, MUFFEN UND FITTINGS MIT KLEINEREM UND GRÖßEREN SPALTMASS (SPALTFÜLLEND) IN DRUCK- UND ABWASSERSYSTEMEN. OPTIMAL GEEIGNET FÜR BIEGSAMEN ROHREN, SWIMMINGPOOLS, WHIRLPOOLS UND ANDERE FEUCHTE UMGEBUNGEN. GEEIGNET FÜR DURCHMESSER ≤ 160 MM. MAX. 16 BAR (PN 16). MAXIMALE TOLERANZ 0,8 MM DURCHMESSERPASSUNG (FLEXIBLE ROHRE MAXIMAL 0,3 MM) / 0,2 MM PRESSPASSUNG. GEEIGNET FÜR ROHRSYSTEME GEMÄSS EN 1329, 1452, 1453, 1455 UND ISO 15493 (PVC).

EIGENSCHAFTEN:

- SEHR SCHNELL
- THIXOTROP
- SPALTFÜLLEND
- ERFÜLLT NORMEN: EN 14680 UND EN 14814

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Basis	PVC-Lösung in einem Lösungsmittelgemisch
chemische Beständigkeit	Resistenz hängt von Chemikalien von Klebe-Verbindungen ab. Z.B: von Spaltenbreite, Trockenzeit, Druck, Temperatur, Art und Konzentration des Mediums
Farbe	Blau (transparent)
Dichte ca.	0,93 g/cm ³
Flammpunkt	K1 (< 21 °C)
Festkörpergehalt ca.	17 %
Viskosität	Thixotrop
Viskosität ca.	675 mPa·s

GEBRAUCHSANWEISUNG:

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN: NICHT VERWENDEN BEI TEMPERATUREN ≤ +5 °C.

1. KLEBEFLÄCHEN VON STAUB UND SCHMUTZ MIT PVC REINIGER BEFREIEN
3. KLEBSTOFF SCHNELL UND GLEICHMÄSSIG RUNDUM (4-6x) AUF BEIDE KLEBEFLÄCHEN AUFTRAGEN
4. KLEBEVERBINDUNG SOFORT FÜGEN
5. ÜBERSCHÜSSIGEN KLEBSTOFF ENTFERNEN. VERBINDUNG DIE ERSTEN 10 MINUTEN NICHT MECHANISCH BELASTEN
6. NACH GEBRAUCH BEHÄLTER SOFORT GUT VERSCHLIESSEN.

Art.-Nr.	Inhalt	mit Pinsel	Farbe	VPE/Karton
7011039	0,250 ltr.	Ja	blau	12
0149053	0,500 ltr.	Ja	blau	12
0149178M	1,000 ltr.	Ja	blau	8

LAGERUNGSBEDINGUNGEN:

MINDESTENS 24 MONATE HALTBAR IN UNGEÖFFNETER VERPACKUNG BEI LAGERUNG ZWISCHEN +5 °C UND +25 °C. DEN BEHÄLTER GEWISSENHAFT SCHLIESSEN UND AN EINEM TROCKENEN, KÜHLEN UND FROSTFREIEN ORT LAGERN. NACH DEM ÖFFNEN HAT DAS PRODUKT EINE BEGRENZTE HALTBARKEIT.

VERBRAUCH:

ANGABEN DER ANZAHL VON VERBINDUNGEN PRO 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.